



КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

краски водно-дисперсионные

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



колеровка в
светлые тона



от **150** г/м²
средний
расход



белая
матовая



для детских и
медицинских
учреждений



40 кг
3; 7; 15; 28 кг

- **ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**
- **ЭКОЛОГИЧНАЯ, НЕ ТОКСИЧНАЯ**
- **РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ОБоев ПОД ПОКРАСКУ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная акриловая ярко-белая краска. Марка ВД-АК 206 по ГОСТ 28196. Образует матовое покрытие, обладающее устойчивостью к легкой влажной уборке. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность, быстро высыхает. Укрывистая, долговечная. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, обои под покраску.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход в 2 слоя: 150-250 г/м² в зависимости от впитываемости и фактуры основания.

УПАКОВКА

Поставляется в пластиковых ведрах по 3,7, 15, 28 и 40 кг.

КОЛЕРОВКА

Колеруется в светлые пастельные тона универсальными водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, Monicolor NOVA и др.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Строительный миксер
- Краскопульт, валик или кисть.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть очищено от грязи, пыли, осыпающихся частиц, старой краски, жировых и масляных пятен. Поверхность должна быть сухой, остаточная влажность основания не более 10%. Основание необходимо загрунтовать. Перед нанесением грунта участки, пораженные плесневыми грибами, предварительно обработать грунтом-пропиткой БОЛАРС Антиплесень. Для оснований с нормальным водопоглощением рекомендуется использовать укрепляющий грунт БОЛАРС Strong Primer. Сильно впитывающие влагу основания рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения БОЛАРС Tiefen Primer. Приступать к окрашиванию можно после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 1 час.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед применением краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавив водой не более 5%.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Краска наносится валиком, кистью или краскопультom в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Во время проведения работ температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, рекомендуемая влажность воздуха не более 80%. По окончании работы инструменты промыть водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания до касания 1 час. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме. Через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность и устойчивость к легкой влажной уборке с использованием мягких губок, избегая интенсивного точечного затирания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания краски. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок хранения 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожи, органов дыхания и зрения рекомендуется работать в спецодежде, перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Марка по ГОСТ 28196	ВД-АК 206
Класс истираемости	4 по DIN EN 13300
Основа	акриловая
Цвет и блеск	белая матовая
Ph	8 – 9
Средний расход в 2 слоя	150 – 250 г/м ²
Время высыхания до касания	1 час
Время высыхания между слоями	2 часа
Полная прочность!	через 14 дней
Водостойкость	нет
Класс пожарной опасности	КМ1 (негорючая)
Морозостойкость	не менее 5 циклов
Температура применения	+5°C +35°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C
Уход	легкое влажное протирание
Соотношение л/кг	1 кг = 0,65 л

УТИЛИЗАЦИЯ

Краска экологически безопасна. Остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор. **НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!**



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.