



ШПАТЛЕВКА ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ INTERIOR FIBER PASTA

Готовые шпатлевки и строительные клеи

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



- **ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА, ПАУТИНКИ И МАЛЯРНОЙ СТЕКЛОСЕТКИ**
- **ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ С АРМЛЕНТОЙ**
- **ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, АРМИРОВАННАЯ ФИБРОВОЛОКНАМИ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерная шпатлевка на акриловой основе БОЛАРС «INTERIOR FIBER PASTA» предназначена для финишного шпатлевания стен и потолков:

- по малярному стеклохолсту («паутинке», малярной стеклосетке), малярному флизелину любой плотности;
- по гипсокартонным, гипсоволокнистым плитам, оштукатуренным и отшпатлеванным цементным и гипсовым поверхностям;
- для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ с армирующей лентой.

Обладает высокой адгезией ко всем нетканым материалам, легко наносится. Образует идеально гладкую, шелковистую, неменяющуюся поверхность. Экологически безопасна, может применяться без ограничений во всех типах жилых и общественных помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится ручным и механизированным способом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Цементные, бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для ГКЛ и ГВЛ.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход при толщине слоя 1 мм составляет 1 л / 1,65 кг/м².

* Средний расход (слой 0,3 мм) составляет 0,5 кг/м².

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, тонкомолотые мраморные наполнители, модифицирующие добавки, армирующие фиброволокна, антисептик, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых ведрах по 5 и 14 кг.

Хранить шпатлевку в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-оттаивание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Металлический шпатель или кельма
- Широкий шпатель

При машинном способе нанесения применяются различные аппараты безвоздушного нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: жир, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.

Обработайте основание грунтовочным составом БОЛАРС, соответствующим Вашему типу поверхности. Для шпатлевания стеклохолста, приклеенного с помощью клея БОЛАРС «FiberFix», грунтование не требуется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед применением шпатлевку тщательно перемешайте, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы шпатлевки).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Ручной способ нанесения:

Нанесите шпатлёвку на поверхность металлическим шпателем или кельмой слоем от 0,1 до 3 мм, локально до 4 мм и разровняйте широким шпателем. При необходимости возможно нанесение шпатлевки в несколько слоев. Суммарная толщина слоев не должна превышать 4 мм. Время высыхания между слоями 2 часа.

Механизированный способ нанесения:

Шпатлёвка наносится аппаратами безвоздушного нанесения и разравнивается широким шпателем. Избегайте чрезмерного разбавления шпатлёвки, так как это может привести к повышенной усадке и снижению прочности. Снятые излишки не рекомендуется использовать в аппарате повторно, так как они могут содержать сторонние включения.

Шлифование финишного слоя рекомендуется производить через 2-4 часа после нанесения.

По окончании работ инструменты промыть водой.

Работы могут проводиться при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении. Не рекомендуется использовать шпатлевку во влажных и сырых помещениях. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Дальнейшие отделочные работы (грунтование, окраска, оклейка обоями) рекомендуется проводить по истечении времени полного высыхания равного 24 часам.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во избежание снижения технических характеристик шпатлевки за-

Цвет	белый
Расход при толщине слоя 1 мм	1 л / 1,65 кг/м ²
*Средний расход (слой 0,3 мм)	0,5 кг/м ²
Время высыхания между слоями	2 часа
Дальнейшие отделочные работы	24 часа
Температура проведения работ	от +5°C до + 30°C
Температура эксплуатации	от +5°C до + 40°C
Толщина наносимого слоя	0,1- 3 мм (локально до 4 мм)
Морозостойкость	Не менее 5 циклов

прещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, и дополнительное введение других компонентов в готовый продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Производитель не несёт ответственность за качество полученной поверхности при пренебрежении грунтования основания, а также в случае применения грунтов других производителей.

УТИЛИЗАЦИЯ

После высыхания продукт является экологически безопасным, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и утилизированы как бытовой мусор.

НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.