



ШПАТЛЕВКА ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ **IMPERIA SuperFinish**

Готовые шпатлевки и строительные клеи

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



- БЕЛОСНЕЖНАЯ, ШЕЛКОВИСТАЯ
- СУПЕРФИНИШНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ
- ИДЕАЛЬНО ГОТОВИТ СТЕНЫ
К ОКРАСКЕ И ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению полимерная шпатлевка. Для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри помещений перед тонкой отделкой декоративными покрытиями и подготовкой оснований к окраске и оклейке обоями. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Наносится ручным и механизированным способом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные, газобетонные и оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для гипсокартона.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход при толщине слоя 1 мм — 1 кг/м².

СОСТАВ

Акриловый сополимер, мраморный наполнитель, технологические добавки, консервант, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых ведрах по 28, 18 и 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-оттаивание шпатлевки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Металлический шпатель или кельма
- Широкий шпатель

При машинном способе нанесения применяются различные аппараты безвоздушного нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко отделяющиеся материалы, нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выровнена штукатурной смесью БОЛАРС. Для гарантированного качества сцепления материалов рекомендуем использовать грунты ТМ БОЛАРС.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед применением шпатлевку тщательно перемешать, при необходимости разбавить до требуемой вязкости водой (не более 5 % от массы шпатлевки).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Ручной способ нанесения:

Шпатлёвку наносят металлическим шпателем или кельмой слоем от 0,1 до 2,0 мм и разравнивают широким шпателем.

Механизированный способ нанесения:

Шпатлёвка наносится аппаратами безвоздушного нанесения и разравнивается широким шпателем. Избегайте чрезмерного разбавления шпатлёвки, так как это может привести к повышенной усадке и снижению прочности. Снятые излишки не рекомендуется использовать в аппарате повторно, так как они могут содержать сторонние включения.

Нанесение материала осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C. По окончании работы инструменты промыть водой. Время полного высыхания 24 часа.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перед окраской, оклейкой обоями поверхность прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунты ТМ БОЛАРС «Strong Primer» или «Multi Sil Primer». При грунтовании необходимо тщательно выжимать валик о красочный лоток для предотвращения излишнего размокания шпатлевки. После высыхания грунта поверхность готова к окрашиванию и оклейке обоями.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Во избежание снижения технических характеристик шпатлевки запрещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, и дополнительное введение других компонентов в готовый продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожных покровов

Основа	акриловая
Цвет	белый
Время высыхания между слоями	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Толщина наносимого слоя	0,1 – 2 мм
Расход (при толщине слоя 1 мм)	1 кг/м ²
Адгезия	не менее 0,6 МПа
Морозостойкость	5 циклов
Температура проведения работ	+5°C +35°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C

использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Производитель не несёт ответственность за качество полученной поверхности при пренебрежении грунтования основания, а также в случае применения грунтов других производителей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Шпатлевка является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.
НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Эй-Джи строймаркет», 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.