



КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ГРАНИТ

сухие строительные смеси • клей для плитки

класс С1ТЕ
ПО ГОСТ
56387-2018



внутренние и
наружные работы



укладка
сверху-вниз

надежное
сцепление
с основанием



теплый пол



25 кг

- ПРОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОГО КЕРАМОГРАНИТА, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
- НАДЕЖНЫЙ, АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА

БОЛАРС®

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ГРАНИТ

для плитки и керамогранита


класс С1 ТЕ, ГОСТ Р 56387



для тяжеловесных плит, керамогранита
и натурального камня



для любых помещений,
фасада и цоколя



внутренние и
наружные работы



высокопрочный
1.5 MPa*



укладка
сверху-вниз



морозостойкий



теплый пол



25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный сверхпрочный клей для облицовки оснований тяжелыми крупноформатными плитами керамогранита, искусственного и природного (кроме мрамора) камня размером до 600x600 мм (пол и стены). Удерживаемый вес плитки: до 40 кг/м² поверхности. Устойчив к сползанию плитки. Предназначен также для крепления всех видов керамической, мозаичной, клинкерной плитки. Применяется на стенах и на полах, в помещениях любой влажности, а также снаружи зданий, включая цоколь. Рекомендован для поверхностей, подверженных температурным колебаниям (полы с подогревом, террасы, балконы и т.п.). Наносится ручным способом.

ОСНОВАНИЯ

Применяется по основаниям: цементные, бетонные, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

СОСТАВ

Клей изготовлен на цементно-песчаной основе с использованием высокоеффективных модифицирующих и полимерных добавок.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход 3,0-3,5 кг/м² (при нанесении зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 мм). Мешок 25 кг на 7-8 м². Толщина клеевого слоя после приклеивания плитки не должна превышать 10 мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Допускается хранить при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке: 12 месяцев с момента изготовления.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Шпатель
- Зубчатый шпатель либо кельма.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и зачистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию строительных материалов. Устранимте впадины, трещины и неровности. Большие неровности выровняйте штукатурными составами БОЛАРС на цементной основе не менее чем за сутки до крепления плитки. Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности. Для оснований с нормальным водопоглощением выбирайте укрепляющий грунт БОЛАРС Strong Primer. Сильно впитывающие основания обработайте грунтом глубокого проникновения БОЛАРС Tiefen Primer. Сильно впитывающие поверхности необходимо грунтовать в 2 слоя с промежуточной сушкой в течение 1 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 5-6 л воды на 1 мешок (25 кг). Равномерно засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной пастообразной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе - не менее 2 часов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесите клей гладким шпателем, затем выровняйте зубчатым. При работе с крупноформатной плиткой дополнительно нанесите тонкий сплошной слой клея на тыльную сторону плитки. Площадь адгезионного контакта после прижатия плитки должна быть не менее 80%. Плитка должна быть уложена в течение 30 минут после нанесения клея на основу. Выравнивать плитку можно в течение 20 минут.

ЗАТИРКА ШВОВ

Затирку швов и рабочее хождение допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Все указанные временные и технологические показатели качества действительны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания необходимо применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ТЕ, ГОСТ Р 56387

Цвет серый

Влажность сухой смеси не более 0,5%

Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 0,8 мм

Количество воды на 1 кг сухой смеси 0,20 - 0,24 л

Толщина наносимого слоя 2 -10 мм

Время пригодности раствора к работе не менее 2 часов

Способность к смачиванию не менее 30 минут

Стойкость к сползанию не более 0,5 мм

Водоудерживающая способность не менее 99%

* Прочность клеевого соединения для керамической и пористой плитки в нормальных условиях твердения не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания не менее 0,5 МПа

Открытое время для достижения прочности клеевого соединения не менее 0,5 МПа 30 минут

Затирание швов через 24 часа

Предел прочности при сжатии не менее 7,5 МПа (M75)

Средняя плотность затвердевшего раствора 1600 кг/м³

Марка по морозостойкости F75 (не менее 75 циклов)

Группа горючести НГ (не горючая)

Удельная эффективная активность ЕРН, менее 370 Бк/кг, класс 1

Температура проведения работ +5°C...+30°C

Температура эксплуатации -40°C...+70°C

Размер плитки до 600x600 мм

Удерживаемый вес плитки до 40 кг/м² поверхности

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.