



КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ (пластификатор)

Готовые шпатлевки и строительные клеи

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние и
наружные работы



ПЛАСТИЧНОСТЬ
ПОВЫШАЕТ
ПЛАСТИЧНОСТЬ РАСТВОРОВ



ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ
в СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАСТВОРЫ



УСИЛИВАЕТ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ



УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ
ГОТОВЫХ РАСТВОРОВ



5; 10 кг
1; 2,5; 30 кг

• **ДЛЯ ПЛАСТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ**

• **РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ГИПСОВЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей предназначен для пластификации строительных растворов. Может применяться в цементных, гипсовых составах для повышения эластичности и адгезии используемых растворов. Применяется для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В качестве добавки к строительным растворам.

СОСТАВ

Поливинилацетатная дисперсия, технологические добавки, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход клея не более 30% от необходимой массы воды для замешивания смеси (НЕ БОЛЕЕ 300 гр/л).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых банках по 1; 2,5 кг; в ведрах 5; 10 кг, в евробаках по 30 кг. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной не вскрытой упаковке изготовителя. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать при комнатной температуре в оригинальной упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Валик, кисть или щетка для нанесения клея

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед началом работы клей следует тщательно перемешать. При приготовлении строительных растворов клей добавляется в воду перед загрузкой сухой смеси.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Рекомендуемая температура воды перед началом работ не менее +15°C и не более +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаровзрывобезопасен. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

Цвет	белый
РН	5,5 – 7,0
Расход при приготовлении строительных растворов	не более 300 г/л
Морозостойкость	5 циклов
Температура проведения работ	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.