



КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

краски водно-дисперсионные

БОЛАРС
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



колеровка в
светлые тона



белая
матовая



для детских и
медицинских
учреждений



- ЭКОНОМИЧНАЯ
- УКРЫВИСТАЯ
- СТОЙКАЯ К СУХОЙ УБОРКЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белая высокоукрытистая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ. Марка ВД-АК 203 по ГОСТ 28196. Экологически чистая. Образует матовое покрытие, устойчивое к сухому протиранию. Применяется для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность.

ОСНОВАНИЯ

Применяется по кирпичным, бетонным, цементным, гипсовым оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход в 2 слоя: 150-250 г/м². Фактический расход может увеличиваться (зависит от способа нанесения, степени шероховатости поверхности, характера основания и выбранного цвета).

УПАКОВКА

Поставляется в пластиковых ведрах по 7, 15, 28 и 40 кг.

КОЛЕРОВКА

Колеруется в светлые пастельные тона универсальными водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, Monicolor NOVA и др.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Строительный миксер
- Распылитель, валик или кисть.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть очищено от старой отслаивающейся краски, меловой побелки, грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой, остаточная влажность основания не более 10 %. Основание необходимо загрунтовать. Перед нанесением грунта участки, пораженные плесневыми грибами, предварительно обработать пропиткой БОЛАРС Антиплесень. Для оснований с нормальным водопоглощением рекомендуется использовать укрепляющий грунт БОЛАРС Strong Primer. Сильно впитывающие основания обработать грунтом БОЛАРС Tiefen Primer. Приступать к нанесению краски можно не ранее чем через 1 час после нанесения грунта.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы краски).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком или распылителем. Время сушки между слоями - 2 часа. Для создания равномерной структуры краску необходимо раскатывать в перекрестных направлениях. Во время проведения работ температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, рекомендуемая влажность воздуха не более 80%.

По окончании работ инструменты промыть водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания до касания 1 час. Между слоями - не менее 2 часов.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

ХРАНЕНИЕ

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха +5°C и не выше +30°C вдали от радиаторов отопления и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания краски. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Срок хранения 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготавителя.

Марка по ГОСТ 28196	ВД-АК 203
Класс истираемости	5 по DIN EN 13300
Основа	акриловая
Цвет и блеск	белая матовая
Ph	8 – 9
Средний расход	150 – 250 г/м ²
Время высыхания до касания	1 час
Время высыхания между слоями	2 часа
Полная прочность	через 28 дней
Водостойкость	нет
Класс пожарной опасности	KM1 (негорючая)
Морозостойкость	не менее 5 циклов
Температура применения	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C
Уход	сухая уборка
Соотношение л/кг	1 кг = 0,65 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро-взрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожи, органов дыхания и зрения рекомендуется работать в спецодежде, перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании в глаза промыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Краска экологически безопасна. Остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как обычный мусор. НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



Горячая линия: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.